

Installation av terrazzoplattor inomhus

Våra kollektioner

Italian Style - Ca 85 % Italiensk marmor och bindemedel av cement.

Herrljunga & Italian XQ - 90-95% Italiensk marmor och bindemedel av resin.

Iberian XQ - Ca 95% portugisisk eller spansk marmor och bindemedel av resin.

Vanligen förekommande plattformat

300x300, 400x400, 600x600 och 300x600 mm.

Övriga format ges på förfrågan.

Terrazzosockel

Standardhöjd: 70 eller 100 mm.

Övrigt format på förfrågan.

Användningsområden

Terrazzoplattor passar utmärkt för golvläggning, och som trapp- eller väggbeklädnader.

Underlag och förberedelser

För bästa resultat ska underlaget vara jämnt, torrt, rent, fritt från damm, fett och färg. Vi rekommenderar att terrazzoplattorna har samma temperatur som den plats som de ska installeras på.

Terrazzoplattor i våtutrymmen

Följ underlagskraven i GVKs branschregler för våtrum. Tillgänglig på www.gvk.se.

Väggmontage

Det är viktigt att väggen är jämn. Installera plattorna rad för rad och säkerställ att nedersta raden plattor vidhäftar extra noga.

Terrazzoplattornas egenskaper

Eftersom terrazzoplattor består av ca 85-95 % krossad marmor bör man vara medveten om att materialet drar fukt från fästmassan/limmet. Du bör där-

för använda en snabbtorkande fästmassa. Om du använder ett långsamt torkande alternativ finns risk för att golvplattor böjer sig och fästmassan lossar längs kanten av plattan. Resultatet är att golvplattor delvis kommer att släppa från underlaget

Viktigt att tänka på

- Installation bör göras av professionell plattsättare.
- Installation gäller för torra miljöer.
- Temperaturen hos underlaget eller i luften inte bör vara mindre än 5°C.
- Läs noga anvisningarna för fästmassan.
- Plattor som är 600x600mm eller större plattor bör "dubbellimmas" Plattan måste vara helt täckt av fästmassa.
- Låt plattorna ligga i rumstemperatur innan installation.
- Fogens storlek bör vara minst 2-3 mm. Vid plattor av format $\geq 600 \times 600$ ska fogen ökas till 3-5 mm.

Rekommendation av fix/fästmassa

Vi rekommenderar fästmassa med följande elasticitetsklass:

- Terrazzoplattor $\leq 400 \times 400$ mm = 0.16 kvm = C2 S1.
- Terrazzoplattor $> 400 \times 400$ mm = 0.16 kvm = C2 S2.

Vänd bladet för att se våra rekommendationer av fästmassa, fog och silikon --->

Rekommenderade produkter



Fästmassa - Keraflex Maxi S1 Zero

Rekommenderas till terrazzoplattor som är $\leq 400 \times 400$ cm = 0.16 kvm.

- Italian Style
- Herrljunga XQ
- Italian XQ
- Iberian XQ



Fästmassa - Ultralite S2 Flex

Rekommenderas till terrazzoplattor som är $> 400 \times 400$ cm = 0.16 kvm. Passar dessutom till montering av beklädnadssteg i trappor.

- Italian Style
- Herrljunga XQ
- Italian XQ
- Iberian XQ



Fogmassa - Ultracolor Plus Zero

Rekommenderas till:

- Italian Style
- Herrljunga XQ
- Italian XQ
- Iberian XQ



Silikonfog - Mapesil AC & Mapesil LM

Rekommenderas till:

- Italian Style
- Herrljunga XQ
- Italian XQ
- Iberian XQ

För mer information eller frågor om ovan produkter refererar vi till www.mapei.se.